

### BARNIZ AL AGUA:

Fondo de poliuretano monocomponente en base acuosa de rápido secado y fácil lijado.

### PROPIEDADES

- Fácil lijado.
- Rápido secado.
- Regula la absorción del soporte.
- Aumenta el rendimiento del acabado.
- No altera la apariencia del soporte.
- Gran capacidad de relleno.
- Limpieza con agua.

### USOS

Apto para la preparación de todo tipo de superficies de madera, incluido suelos.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Satinado.
Viscosidad	130 - 175 segundos. (Copa Ford nº 4).
Densidad	1±0.05 Kg./litro.
COV	Cat (A/g): 50 g/l (2010). Contenido máximo producto: 30 g/l
Rendimiento	10 - 12 m <sup>2</sup> /litro y mano. (Dependiendo del fondo y espesor de la capa).
Tiempo de secado	- Al tacto, 30 minutos. - Repintado, 3 a 4 horas.

### NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- La madera debe estar seca, menos de un 18 - 20% de humedad.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, exudados, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo de pelo corto o pistola.
- Aplicación a brocha o rodillo. Se aplican dos manos del producto, lijando entre capas.
- Antes de la aplicación es conveniente lijar la madera para asegurar una mejor adherencia y abrir el poro. Lijar en el sentido de la veta.
- En aplicación a pistola emplear boquillas finas, con presiones altas, de 2.5 a 4 atmósferas.
- Dilución: 0-5 % agua para aplicación a brocha o rodillo y 5-10 % agua para aplicación a pistola.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C ni con una humedad ambiental superior al 80%.
- Los tiempos de secados pueden variar en función de la temperatura y la humedad relativa.
- Los rendimientos pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de madera.

### SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

#### Maderas nuevas:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Se lijan perfectamente y después se elimina toda la suciedad. Se aconseja aplicar 1-2 manos de XANOL TAPAPOROS para regular la absorción del soporte.
- Si se desea una protección es conveniente aplicar una mano de XANOL FONDO PROTECTOR antes de aplicar el XANOL TAPAPOROS.
- Terminación con el producto de la línea XANOL necesario según el acabado y uso final deseado.

### SUPERFICIES PINTADAS:

#### Maderas anteriormente barnizadas:

- Este producto se aplica siempre sobre madera por lo cual se eliminara cualquier capa que exista y se procederá al pintado como si fueran superficies nuevas.
- Para eliminar las capas anteriores utilizar XANOL DECAPANTE.

#### Maderas esmaltadas con esmalte sintético:

- Eliminación mediante decapado con nuestro XANOL DECAPANTE
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

### APLICACIÓN

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

### ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

### SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.